



KNUTSELIDEE

N°101.846 - BATIK BASISINSTRUCTIES

Batik basisinstructies

Aduis.

gemakkelijk

MOEILJKHEIDSGRAAD: ♥♥♥♥♥

ca. 2 uur

BENODIGDE TIJD: ♥♥♥♥♥

Materialen:

- ♥ JAVANA BATIK TEXTIELVERF
- ♥ VERSCHILLENDE STOFFEN
- ♥ EVENTUEEL KOORDJES, TOUW, WAX ...

- ♥ EMMER OF PAN
- ♥ HANDSCHOENEN

Algemene informatie over Javana Batik textielverf:

- Javana Batik textielverf met kleurzout is geschikt voor wax batik, knoopbatik en het kleuren van zijde, katoen, viscose, linnen, halflijnen, wol en polyamide.
- Bijzonder gevoelige wol soorten zoals mohair, kasjmier en angora zijn niet geschikt.
- De kleurvastheid is medium echtheid: geverfde stoffen mogen enkel afzonderlijk worden gewassen en op een maximum van 40 °C.
- Gebruik bij het aanmaken en verven rubberen handschoenen!
- Eventuele verfresten kunnen worden verwijderd met 5-10% chloor.
- Er kan gekleurd worden van 50 tot 95 °C - geen gevaar voor het smelten van de was, daarom al bruikbaar bij 50 °C.

Voorbereiding:

Het materiaal moet schoon en vrij van vlekken zijn, was-
verzachter, appreturen (afwerking) en middelen om te
desinfecteren moeten vooraf eruit worden gewassen. De
minimale temperatuur om te verven is 50 °C. Bij het verven
in de pan zullen de kleuren sterker zijn door de als gevolg
van de constante warmte. Wol dient altijd in een pan te
worden gekleurd. Als alternatief kunt u ook in een kom of
een emmer verven. Bij zijde heeft u bovendien azijn of azijn
essentie nodig.

De kleurschakeringen bepalen:

De inhoud van de verpakking is voldoende voor 200 tot 400 g textiel
- afhankelijk van de kleurdiepte. De kleur op de verpakking wordt
alleen bereikt bij maximaal 200 g stof. Hoe meer stof je verft des
te lichter de kleur. De kleur kan in de zak en tijdens het verven van
de aangegeven kleur afwijken. De uiteindelijke kleur is pas na het
wassen en drogen zichtbaar.



KNUTSELIDEE

N°101.846 - BATIK BASISINSTRUCTIES

Verven in een pan:

Aduis.

Er kan maximaal 400 gram in een 6-liter bad worden geverfd. Eerst
de pan met 6 liter warm water vullen en dan de inhoud van het
zakje erdoor roeren en op laten lossen. Bij 200 g stof ontstaat een
krachtigere kleur, bij 400 g stof slechts een gematigde tint. Bij wol
en zijde bovendien ca. 300 ml azijn of azijn essentie toevoegen. De
schone stof indompelen op een matig vuur al roerend verwarmen.
Bij wax batik tot 50 °C verwarmen. Ander textiel met de toegestane
temperatuur (minimaal 60 °C) verven. De temperatuur moet ca. 1
uur worden behouden – af en toe roeren. Vervolgens de pan met de
stof af laten koelen, weer af en toe roeren om een uniforme kleur te
verkrijgen. Nadat het water slechts lauw is, het materiaal voorzich-
tig met warm water afspoelen. Bij een batik met meerdere kleuren
moet de stof ook voor elke nieuwe kleur worden gespoeld! Ter
verbetering van de kleurechtheid kan de stof vervolgens met Javana
nabehandelmiddel worden behandeld. Tot slot op maximaal 40
°C met wasmiddel wassen. Later steeds apart bij max. 40 °C wassen.

Verven in een kom of emmer:

Het enige verschil bij het verven in een kom is, dat deze 6 liter heet
water moet worden gevuld. Ga dan verder zoals hierboven beschre-
ven.

Batik is een uit Indonesië afkomstige textielverftechniek, waarbij
met wax patronen op stoffen worden geschilderd, die dan de oor-
spronkelijke kleur behielden. De techniek heeft zich verder ontwik-
keld: Tegenwoordig wordt met wax, koordjes, draden, kabelbinders
of elastiek het geschikte textiel afgebonden en daarmee verhinderd
dat de verf daar terecht komt.