

Windlichtje „gegoten“

✂ Aduis.

Materiaal:

- ♥ BETONGIETMASSA
- ♥ GIETVORMEN
- ♥ GLAZEN
- ♥ VERWIJDERCRÈME/SLAOLIE
- ♥ SPATEL
- ♥ CONTAINER VOOR HET MENGEN

MOEILIKHEIDSGRAAD: *gemakkelijk*



BENODIGDE TIJD: *ca. 2 uur*



Werkwijze:

1. Eerst meng je het beton. Hiervoor meng je ongeveer 10 g water per 100 g betongiet-massa. Zorg dat er een homogene massa ontstaat. Laat het daarna ongeveer 10 minuten rusten.
2. In de tussentijd kun je de vormen voorbereiden. Als gietvormen zijn bijna alle komen, plastic bekere, papier-maché-dozen, tetra-packs, enz. geschikt. Als een schaal een enigszins ruw oppervlak heeft (zoals papier-maché), kun je deze invetten met wat slaolie of verwijdercrème.



KNUTSELIDEE

Nr. 104.742 - GEGOTEN WINDLICHTJE

3. Nu kun je de vormen met het beton vullen. Je kunt ronde of vierkante vormen gebruiken en deze combineren met verschillende glazen.

4. Vullen met beton:
Het werkt het beste als je een deel met beton vult, vervolgens het glas in het beton duwt en dan vervolgens de mal voorzichtig schudt. Zo verdeel je het beton het best en loopt het ook in het glas. Bij het drogen, eventueel fixeren, zodat het glas niet verschuift.



5. Het beton moet nu 1-2 dagen drogen. Daarna verwijder je hem voorzichtig uit de vorm en laat hem nogmaals nog 1-2 dagen drogen.

6. Schuren:
Zodra het beton volledig droog is, kan het verder worden verwerkt en verfraaid. De randen worden geschuurd met schuurpapier. Ook rond de rand van het glas verzamelen zich soms een betonresten - dit kan eenvoudig worden verwijderd met een glaszapper of een cutter.



7. Na de droogtijd kun je de betonnen windlichtjes versieren met verf, patronen of sjablonen.



hoekig: De rand werd met witte stippen versierd (krijtverf).

rond: Bij dit windlichtje werd enkel de rand met witte krijtverf beschilderd.